

Technický list AP 900



Výrobní postup:		Všíváné střížené Saxony 1/10“
Vzor/design:		Tištěný chromojet
Materiál vlasu:		100% Polyamid 6
Primární podklad:		75% PES / 25% PA-netkané
Sekundární podklad:		tkané PP
Dostupné rozměry:	role	400 cm
Třída zátěže:	EN 1307	Komerční – vysoká (33)
Třída komfortu:	EN 1307	LC 2
Celková hmotnost:	ISO 8543	cca. 1930 g/m ²
Celková tloušťka:	ISO 1765	cca. 7 mm
Celková váha vlasu:		cca. 980 g/m ²
Výška vlasu nad primárním podkladem:	ISO 1766	cca. 4,2 mm
Hustota vlasu:	ISO 8543	cca. 0,14 g/cm ³
Počet chomáčů:	ISO 1763	cca. 173800 /m ²
Vertikální odolnost:	ISO 6356	≤ 2 kV
Snížení kročejového hluku:	ISO 140-8	cca. 27 dB
Zvuková míra absorpce α_w	ISO 354	cca. 0,2
Tepelný odpor:	ISO 8302	cca. 0,13 m ² K/W
Číslo licence Prodis:		FDBD24FD
Životní prostředí – Deklarace produktu:	ISO 14025	EPD-GUT-20170017-CCA1-DE-D
abZ číslo (pro Německo):		Z-156.601-617
Třída reakce na oheň:	EN 13501	Cfl-s1
CE-číslo:		1658-CPR-3139
DoP-číslo:		0001
Odolnost barvy proti světlu:	DIN EN ISO 105 B02	≥5
Odolnost barvy proti vodě:	DIN EN ISO 105 E01	≥4
Odolnost barvy proti tření:	DIN EN ISO 105 X12	≥ 3-4



Další vlastnosti:



Halbmond si vyhrazuje právo zavést technické a výrobní úpravy svého produktu. V střížených-vlasových kobercích, ve vzácných případech, stínování (vlasová změna), může nastat, aniž by to ovlivnilo jeho vhodnost pro použití. Na takové změny stínování se nevztahuje záruka, protože není způsobena vadou materiálu, ani vadným zpracováním. Instalace našich koberců by měla být v souladu s naším instalačním průvodcem, který je k dispozici na vyžádání a to buď poštou nebo e-mailem. Je velmi důležitá správná příprava místa pokládky a instalace, provádí se k zajištění vhodných vlastností koberce. Nemůžeme nést odpovědnost za nedostatky v povrchu podlahy, které nejsou opraveny před instalací. Aby bylo zajištěna, životnost koberce, měla by být zajištěna údržba včetně retence a čištění. Pokyny na údržbu a čištění jsou dostupné na vyžádání. Mohou být posílány poštou nebo emailem.