



CONATO SP FIX / KONTAKTNÍ PODLAHÁŘSKÉ FIXAČNÍ LEPIDLO

Cíl a oblast použití

Kontaktní lepidlo v tlakové nádobě pro fixační lepení podlahovin. Vyznačuje se velmi vysokou lepivostí, počáteční pevností a oproti běžným chloroprenovým lepidlům je téměř bez zápachu. Lepidlo je určeno k fixačnímu lepení kobereců a jiných podlahových krytin. Použití lepidla je nenáročné na údržbu, pohodlné, čisté a rychlé. Velmi dobře lepí PUR, PES a PE, korek, papír, kartón, laminát, apod. Tyto materiály je možné lepit navzájem nebo na kovy, dřevo, dřevotřísku, sklo, apod. Při lepení plastů doporučujeme technickou konzultaci.

Výhody VYSOKO PRODUKTIVNÍHO lepidla **CONATO SP fix**

- nízký zápach, vysoká lepivost, stabilní kvalita a pružný spoj,
- vysoká pevnost spoje, velmi krátký montážní čas, spoj se nepropadá,
- příjemná, čistá a rychlá práce, přesné dávkování,
- doba zavaznutí několik sekund, u klasických lepidel 6 - 12 min,
- obsah sušiny < 40%, u klasických lepidel 9-12%,
- spotřeba 25 - 40 ml/m², u klasických lepidel 150 - 250 ml/m²

Charakteristika (při splnění podmínek lepení)

Typ	krémově bílá kapalina
Aplikace	stříkáním
Měrná hustota	0,8
Obsah suchého podílu	< 40 %
Vydatnost	25 - 40 m ² / 1 l
Tepelná odolnost	< 80 °C
Doba zavaznutí (minimální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik sekund
Otevřená doba (maximální kontaktní čas potřebný ke spojení)	několik minut

Podmínky při lepení

Teplota lepidla, lepených materiálů a prostoru	20 °C
Relativní vlhkost	45 - 55 %
Doba zrání spoje při 20 °C	48 hodin
Cirkulace čerstvého vzduchu	

Aplikace

Lepené plochy musí být čisté, suché, zbavené prachu a mastnoty. Před použitím je potřeba lepidlo důkladně protřepat - nastavit trysku podle potřeby - nanést rovnoměrně lepidlo na lepený materiál ve vzdálenosti cca 15 cm. Po nastříkání nechat lepidlo zavaznout (odvětrat) a poté lepené plochy spojit a pevně je k sobě přitlačit pomocí přitlačného válečku, poklepáním gumové paličky, případně lisu. Přebytek lepidla odstranit čistícím přípravkem CONATO HM CLEANER. Lepidlo se nanáší oboustranně, pokrytím lepené plochy z minimálně 80%. Na okraje a více zatěžované plochy se doporučuje nanést lepidlo 2-3x, pokrytím celé plochy. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpomalují zavaznutí, schnutí a zrání lepidla. Pro dosažení dokonalejšího spoje se doporučuje nanést na jednu lepenou plochu lepidlo vodorovně a na druhou svisle. Porézní materiály nutně vyžadují oboustrannou aplikaci. Nepoužívat tam, kde bude spoj dlouhodobě vystaven vyšší než povolené teplotě. Lepidlo není vhodné pro spojování PVC fólií.

Balení

Vratné a nevratné tlakové nádoby 22 l; spreje 500 ml.

Skladování

Minimální doba trvanlivosti je 12 měsíců při teplotě 15 - 30 °C v originálním uzavřeném obalu. Skladovat mimo dosah dětí.



CONATO SP FIX / KONTAKTNÍ PODLAHÁŘSKÉ FIXAČNÍ LEPIDLO

Neskladujte na studené betonové podlaze.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením.