
























KOLEKCE		Technický list		FLEXAR PUR	
Záruka					20
Třída zátěže	PN-EN ISO 10874				34/43
Celková výška	PN-EN ISO 24346				2,00 mm
Tloušťka násl. vrstvy	PN-EN ISO 24340				0,80 mm
Hmotnost	PN-EN ISO 23997				2,80 kg/m ²
Hořlavost	PN-EN 13501-1				Bfl-s1
Protiskluznost	PN-EN 13893				≥ 0,3 DS
	DIN 51130				R10
Elektrostatické vlastnosti	PN-EN 14041				antistatické
	PN-EN 1081				$< 1,0 \times 10^9 \Omega$
Kročejevý útlum	PN - EN ISO 717-2				9 dB
Odolnost vůči bodové zátěži	PN-EN ISO 24343-1				≤ 0,10 mm
Kolečková židle	PN-EN 425				Ano, bez poškození
Odolnost proti chemikáliím	PN-EN ISO 26987				Odolné
Elektrostatické napětí	PN-EN 1815				$< 2,0 \text{ kV}$
Odolnost proti opotřebení	PN-EN 651				-
Obsah pojiva	PN-EN ISO 10582	-			Typ I
Stálobarevnost	PN EN ISO 105-B02				min. 6
Dimenzionální stabilita	PN-EN ISO 23999				max 0,4 %
Délka role	PN-EN ISO 24341				80 m ² / 40 m ²
Šíře role	PN-EN ISO 24341				4 m / 2 m
Teplotní odolnost R ₂₃	PN-EN 12667				0,013 m ² K/W
Podlahové vytápění	-	-			do 27°C
Těkavé organické sloučeniny (VOC)	PN-EN 16516	-			1,10 mg/m ³
Emise formaldehydu	PN-EN 16516				E1
Poliuretan PUR CARAPACE	-				✓
Embossing INVERTECH	-				✓