

TECHNICKÝ LIST SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55^{EIR})

ONE
FLOR
EUROPE

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE	STANDARD	SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)
Produktový standard	-	EN ISO 10582
	-	Heterogenní odolná podlahová krytina
Celková tloušťka	EN ISO 24346	6,0 mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	0,55 mm
Klasifikace	EN ISO 10874	Bytová: 23 Komerční: 33 Průmyslová: 42
Celková váha	EN ISO 23997	10.000 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Skupina T: ≤ 2,00 mm ³
Rozměry	EN ISO 24342	Lamely: 180 x 1210 mm 10 lamel/box = 2,18m ² 40 boxů/paletu = 87,20m ² Lamely: 470 x 925 mm 5 lamel/box = 2,17m ² 40 boxů/paletu = 86,80m ²
Povrchová úprava	-	PUR Ecoprotec TM
Zámkový systém	-	Click I4F - zámkový
Zkosené hrany	-	Ano - mikro spára
VLASTNOSTI	STANDARD	SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,06 %
Kolečková židle	ISO 4918	Žádné poškození (Typ W)
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Žádné poškození
Kolmost a přímost	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm
Rozdíl v odsazení	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Útlum kročejového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 22 dB
Odolnost barvy proti světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Protiskluznost	DIN 51130 EN 13893	R10 DS
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Neovlivněn (0)
Tepelná odolnost	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Kroutivost po vystavení světlu	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Hořlavost	EN 13501-1	Bfl-s1
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2kV
Odolnosti proti znečištění	EN 26987	Prošlo
Podlahové vytápění	EN 12524	Ano - max. 27°C
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	STANDARD	SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)
TVOC po 28 dní (AgBB test) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	≤ 100µg/m ³
VOC emisní třída (Francouzská regulace) - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	A+
Test VOC na podlahu - Kvalita vnitřního vzduchu	ISO 16000-9	Prošlo
Plastifikátor	-	Bez ftalátu
Skupina formaldehydu	EN 717-1	E1
Recyklovatelné	-	100%
ZÁRUKY	-	SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)
Bytové použití	-	25 let
Komerční použití	-	10 let
CE OZNAČENÍ	-	SOLIDE CLICK 55 (WORKSHOP 55)
číslo prohlášení o vlastnostech	-	No. 21-KS-001

