

SOKL FIX

LEPIDLO NA LIŠTY



POPIS PRODUKTU

Profesionální, elastická, přetíratelná lepicí, montážní a těsnící hmota s velmi vysokou počáteční přilnavostí, založená na MSP bázi.

OBLAST POUŽITÍ

SOKLFIX je vysoce kvalitní produkt na konstrukční spojování desek, lišt, stěnových obkladů, podlah, stropů atd. V mnoha případech není nutné lisování nebo lepení. Lepení téměř všech běžných materiálů a (i mokrých) ploch. Vnitřní a vnější použití bez barvení. Může být přetřen většinou typů akrylových latexových a alkydových barev. Nejvhodnější k přilepení soklových lišt a různých jiných typů profilů.

Lepení: omítky, skla, zrcadel, mnoha plastů (akrylových), (přírodních) kamenů, betonu, dřeva a mnoha kovů na různých podkladech a navzájem.

Příklady: obklady stěn, stropní krytiny, izolační desky (minerální vlna, pěna, polyuretan, PS atd.), Stavební konstrukce, ozdoby, rámy, prahy, okenní parapety, soklové lišty, rámy, střešní a fasádní prvky.

VLASTNOSTI

Tepelná odolnost:	-40 °C do +100 °C
Vlhkost a mrazuvzdornost:	dobrá
Chemická odolnost :	odolné vůči všem povětrnostním podmínkám, UV záření, krátkodobému působení zředěných kyselin, zásad a solí.
Přetíratelnost:	dobrá
Elasticita:	trvale elastické

TECHNICKÉ INFORMACE

Základní složka	MSP
Barva	bílá
Hustota	1 569 kg/m ³
Výtlačnost	3 mm/6,3 bar
Tuhnutí po	cca 10 min. při +20 °C
Pevnost dosáhnutá	po přibližně 4 hodinách
Tvrdost (barevný)	cca 60 Shore A
Smršťování	žádné
Vytvrzení	cca 2-3 mm za 24 hodin
Natáhnutí před roztržením	330 %
Vnitřní pevnost	0.01 N/mm ²
Pevnost v tahu	cca 2,2 N/mm ²
Odolnost vůči plísni	vynikající

SOKL FIX

LEPIDLO NA LIŠTY

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu: podklad musí být čistý, zbavený prachu a mastnoty. Použijte PRIMER CS 60® jen tam, kde jsou extrémně konstrukční požadavky při velmi pórovitých podkladech. Nedoporučené podklady: PE, PP a teflon.

Nářadí: ruční nebo pneumatická pistole

Lepení a montáž: naneste proužky nebo tečky. Stiskněte a / nebo fixujte a nechte vytvrdnout.

Nepracujte pod + 5 °C.

Odstraňte ještě nezaschlé zbytky lepidla pomocí čistícího prostředku CLEANER CS 60®.

SKLADOVÁNÍ

SOKLFIX uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, v chladném a nesmí zmrznout. Trvanlivost nejméně 12 měsíců od data výroby.

BALENÍ

Kartuše 290 ml.

Naše doporučení pro zpracování jsou založena na rozsáhlých zkouškách a praktických zkušenostech. Vzhledem na širokou škálu materiálů a okolností, za kterých se aplikace provádí, nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za dosažené výsledky a za jakékoli škody vyplývající z použití výrobku. Rádi Vám kdykoliv poradíme.



Pro vaše zdraví a zdraví vaší rodiny důkladně vyvětrejte.

Trávíme stále více času v interiéru. Proto je stále důležitější kvalita vzduchu a větrání výparů instalačních materiálů na podlahách a stěnách. Aby se zajistilo zdravé životní prostředí, je důležité věnovat pozornost složkám izolačních materiálů podlahových krytin a stavebním produktům, jako jsou izolační panely, lepidla a hydroizolační materiály.

Spolehněte se na materiály s označením EMICODE®, abyste si co nejlépe chránili zdraví a hygienu vzduchu ve vašem okolí a ve vaší domácnosti. Tyto materiály mají nízké emise, splňují nejpřísnější požadavky a normy a jsou neustále kontrolovány nezávislými zkušebními organizacemi. EMICODE® tak roky zaručuje čistou a bezpečnou kvalitu ovzduší v interiéru, pro zdravou a komfortní obytnou klima.